

Пеногаситель/деаэратор для неводных составов

TEGO® Airex 991

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Airex 991 демонстрирует очень сильное пеногашение в борьбе с макро- и микропеной в покрытиях на основе органических растворителей и покрытий с высоким содержанием сухого остатка. Особенно для систем, наносимых распылением.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- строго рекомендуется для безвоздушного распыления
- высокоэффективна
- без растворителей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение покрытия кистью / валиком



Безвоздушное распыление



Распыление сжатым воздухом



Флексографическая / глубокая печать



Покрытие окунанием, покрытие, наносимое струйным обливом, наливное покрытие



Напольное покрытие



ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе

2-уп. 100%

пигментированные покрытия

на основе органических растворителей

с радиационным отверждением

прозрачные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- защитные покрытия
- промышленные покрытия с высоким сухим остатком
- общепромышленные покрытия
- напольные покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	100 %
внешний вид	цветная жидкость
описание химического состава	состав на основе деаэрированных органических полимеров, с добавлением силикона

РАСТВОРИМОСТЬ

вода	этанол
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
трипропилен гликоль диакрилат	ацетон
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
бутилацетат	уайт спирит
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.3 - 1.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Перемешать перед использованием!
- Добавка должна вводиться при достаточно сильном сдвиге.
- Рекомендуется добавление в форме поставки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной нераспечатанной упаковке срок годности продукта составляет 60 месяцев с даты изготовления.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраним за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com