Смачивающая и диспергирующая добавка

# TEGO® Dispers 658

## УСЛОВИЯ СУШКИ

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- для универсальных паст
- усилитель цвета для органических пигментов

## ЭФФЕКТ

**Снижение вязкости при использовании органических пигментов/ сажи**

**Интенсивность цвета/глянец при использовании органических пигментов/ сажи**

**Снижение вязкости при использовании неорганических пигментов/наполнителей**

**Интенсивность цвета/глянец при использовании неорганических пигментов/наполнителей**

## ПРИМЕНЕНИЕ

| на водной основе | на основе органических растворителей |
|---|---|
| ● | ◐ |
| **2-уп. 100%** | **с радиационным отверждением** |
| ● | ○ |
| **комбинированный замес** | **пигментные пасты со связующим** |
| ○ | ◐ |
| **пигментные пасты без смол** | **универсальные пигментные пасты** |
| ● | ● |

○ не растворим ◐ частично растворим ● растворим

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальные пигментные пасты
- покрытия для транспорта
- Строительные краски

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **содержание активного вещества** | 100 % |
| **внешний вид** | желтоватая или коричневатая жидкость |
| **описание химического состава** | модифицированный полиэфир с группами высокого сродства к пигменту |

## РАСТВОРИМОСТЬ

| вода | этанол |
|---|---|
| ◐ | ● |
| **трипропилен гликоль диакрилат** | **бутилацетат** |
| ● | ● |
| **уайт спирит** | |
| ○ | |

○ не растворим ◐ частично растворим ● не растворим

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано на органический пигмент: 10 - 30 %
В форме поставки, рассчитано по саже: 30 - 60 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Перемешать перед использованием!
- От помутнения, вызванного низкой температурой, можно избавиться, подогрев продукт. Это не влияет на эффективность продукта.
- В случае образования пены во время диспергирования следует использовать высокоэффективный, но также совместимый концентрат-пеногаситель (например, TEGO® Foamex 8050).
- Добавьте перед диспергированием.

## ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной нераспечатанной упаковке срок годности продукта составляет 60 месяцев с даты изготовления.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com



EVONIK Leading Beyond Chemistry